

Podlahovina Amtico First patří do skupiny Luxusní Vinylové Dílce (LVT). Je vyrobena z několika vrstev (nášlapných vrstev, fotovrstvy - fólie s natisklým dekorem a konstrukčních vrstev). Produkty jsou dodávány se zkosenými hranami (tzv. příznaná V - spára).

TECHNICKÝ LIST

Název	Normy	Symbols	Výsledky
Třída použití	EN 685 EN ISO 10784		23, 31
Specifikace	EN 649 EN ISO 10582		Vyhovuje
Celková tloušťka	EN 428 EN ISO 24346		2,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429 EN ISO 24340		0,3 mm
Hmotnost	EN 430 EN ISO 23997		3675 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN 649		Skupina T
Bodový vtisk	EN 433 EN ISO 24343-1		≤ 0.1 mm
Rozměrová stabilita	EN 434 EN ISO 23999		≤ 0.25 %
Zvlnění po zahřání	EN 434 EN ISO 23999		≤ 2 mm
Ohebnost	EN 435 EN ISO 24344 metoda A		Vyhovuje
Protiskluznost	DIN 51130 ČSN 744507		R 10 μ ≥ 0,6 Třída DS
Chemická odolnost	EN 423 EN ISO 26987		Vysoká
Stálobarevnost	ISO 105 B02		6 a vyšší
Třída reakce na oheň / Kouřové emise	EN 13501-1		B _f /S1
Odolnost vůči pojezdu	EN 425		Vyhovuje
Útlum kročejového hluku	ISO 717/2		4 dB
Tepelný odpor	EN 12524		0.02 m ² K/W (vhodné pro podlahové topení)
Elektrostatické vlastnosti	ISO 6356 EN1815		≤ 2 kV
Vliv na životní prostředí	BRE green guide		Vyhovuje A/A+
Emise VOC	ČSN P CEN / TS 16516		Vyhovuje A+
Povrchová úprava			PU



Mezinárodní evropské certifikace



OBLASTI POUŽITÍ:

Lehké komerční prostředí typu: kanceláře - reprezentační, zasedací místnosti atd.

Veškeré možné rezidenční prostředí typu: byty, rodinné domy, rekreační chaty atd.

INSTALACE:

Instalace musí být provedena v souladu s manuálem k instalaci produktu Amtico First a dle platných norem.

Pro přípravu podkladu použijte doporučené správkové a vyrovnávací hmoty, více v instalačním materiálu.

Jednotlivá balení lamel Amtico First musí být v místě pokládky aklimatizovány a temperovány po dobu 24 hodin před a po pokládce na rozmezí teplot 18° až 27°C.

Podlahové topení (je-li instalováno) musí být vypnuto na dobu 48 hodin před a po pokládce.

K lepení LVT podlahovin Amtico First v běžně obývaných, klimatizovaných nebo vyhřívaných prostorách, stejně jako v případě teplovodního podlahového vytápění, použijte disperzní lepidlo Bostik Power Elastic, které je s nízkým obsahem emisí a bez obsahu rozpouštědel.

Při instalaci podlahoviny v prostředí s častými teplotními změnami, jako jsou zimní zahrady, rozlehlé prosklené plochy, apod., použijte lepidlo na bázi reaktivních pryskyřic Bostik Nibofloor PU 16. V případě jakýchkoliv pochybností neváhejte kontaktovat náš technicko-obchodní poradenský servis ANVI TRADE s.r.o.

Doporučujeme, abyste pro pokládku zvolili odbornou firmu nebo podlaháře, který má pro tento typ podlahovin kvalifikaci. Na Vaši žádost Vám rádi doporučíme podlahářskou firmu v regionu Vašeho bydliště.

ÚDRŽBA:

Údržba by měla být prováděna v souladu s manuálem k čištění a údržbě podlahoviny Amtico First.

Dovozce, oficiální obchodní zastoupení výrobce, zákaznický servis a poradenství:

ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
Tel: 00 420 271 096 610, Fax: 00 420 241 482 127
amticofirst@anvitrade.cz
www.amticofirst.cz, www.luxusni-bydleni.eu

